

MONOLYS

Enduit de Parement Intérieur

MONOLYS est un véritable enduit naturel à la chaux hydraulique dédié à l'application d'enduits internes monocouches. Il a été conçu pour une application mécanique facile avec une buse de 25 ou 35.

Propriétés

- MONOLYS partage ses propriétés avec la chaux hydraulique naturelle qu'il contient
- Il se renforce en deux étapes : prise régulée qui réduit tout risque de retrait.
- Un réglage initial et plus rapide se produit au contact de l'eau
- Un deuxième réglage se produit avec l'exposition à l'air comme la chaux
- Absorbe le CO₂
- Le taux élevé de chaux favorise les échanges gazeux et la régulation de l'humidité dans les murs

Emballage

Sacs en papier de 25 kg. Palettes de 60 sacs (1500 kg)



Avantages

Mortier de chaux hydraulique naturelle

Réversible dans le temps

Poudre de marbre pour permettre une couche mince.

Blancheur

Implémentation

- MONOLYS partage ses propriétés avec la chaux hydraulique naturelle qu'il contient :
- Il se renforce en deux étapes : deux réglages combinés et doux qui réduisent tout risque de rétrécissement.
- Un réglage initial et plus rapide se produit au contact de l'eau
- Un deuxième réglage se produit avec l'exposition à l'air comme la chaux
- Absorbe le CO2
- Le taux élevé de chaux favorise les échanges gazeux et la régulation de l'humidité dans les murs
- Une très bonne maniabilité qui permet d'utiliser de nombreux outils pour obtenir une large gamme de finitions : enduit, truelle lisse, brosse, nettoyé, gratté, etc.
- MONOLYS est aussi blanc que le gypse et peut être coloré avec une peinture à la chaux
- Lorsqu'il est utilisé dans une salle de bain, il peut être recouvert de carreaux
- Application facile à la machine (en deux couches. La deuxième couche est appliquée immédiatement après la première) de 5 à 15 mm

Recommandations

- Travaillez toujours entre 8°C et 30°C
- Retirez toujours l'excédent de mortier des pieds des murs avant qu'il ne commence à prendre
- MONOLYS est coloré avec une peinture à la chaux (PITTURA VIVA, CENTRI STORICI ou VELATURA)
- Appliquez toujours un joint de bande (renforcé ou non)
- Travaillez toujours entre 8°C et 30°C
- Retirez toujours l'excédent de mortier des pieds des murs avant qu'il ne commence à prendre
- MONOLYS est coloré avec une peinture à la chaux (PITTURA VIVA, CENTRI STORICI ou VELATURA)
- Appliquez toujours un joint en bande (renforcé ou non) aux rainures, ouvertures ou joints entre deux matériaux différents
- Stocker les sacs dans des conditions sèches pendant un maximum d'un an après la date de production, comme indiqué sur les sacs

Tableau de performance

	Unit	Average values*
Masse volumique apparente (poudre)	kg/dm ³	1.45
Contenu de l'air	%	27
Masse volumique apparente du mortier frais	kg/dm ³	1.50
Résistance mécanique à 28 jours	MPa	CSI
Maniabilité à 20°C	h	2

Substrat éligible

Tous les substrats mentionnés dans la norme NF DTU 26-1

Soutiens non admis

Plâtre

Contre indications

-N'ajoutez pas d'additifs ou d'adjuvants
-Ne pas appliquer sur les supports suivants : gypse, vieux murs avec du sel au niveau des poursuites, des ouvertures ou des joints entre deux matériaux différents
- Stocker les sacs dans des conditions sèches pendant un maximum d'un an après la date de production, comme spécifié sur les sacs